

REJUNTE ACRÍLICO

DESCRIÇÃO:

O **Rejunte Acrílico Argacerta** é uma argamassa de rejuntamento monocomponente, de fácil aplicação, indicada para juntas de 1 à 5mm.

É composto por cargas minerais, resinas acrílicas, pigmentos e aditivos químicos especiais. É fornecido pronto para ser aplicado, com ótima qualidade e cores duráveis.

Indicado para uso interno e externo.

Por não conter areia em sua formulação, proporciona excelente acabamento liso, em 15 cores firmes, uniformes e modernas.

INDICAÇÕES DE USO:

- Áreas internas ou externas;
- Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais, blocos de vidro, pastilhas de vidro ou porcelana, cerâmicas normais e retificadas;
- Rejuntamento em pisos, paredes e fachadas;
- Rejuntamento em piscinas e saunas.

NÃO INDICADO PARA:

- Pisos com alto tráfego de veículos;
- Pisos em frigoríficos ou câmaras frias;
- Lareiras ou churrasqueiras;
- Rejuntamento de cerâmicas tipo “quarter” ou qualquer preenchimento de sulcos na superfície de placas.

PREPARO DAS JUNTAS

Utilize o tamanho das juntas indicado pelo fabricante da cerâmica.

Juntas de movimentação/dilatação e de dessolidarização devem estar previstas.

Inicie o rejuntamento após o prazo de liberação da argamassa colante, normalmente 72 horas. As juntas devem estar isentas de pó, óleos e gorduras ou qualquer outro tipo de material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejunte, inclusive argamassa colante.

Cerâmicas com apliques ou detalhes de pintura, deve-se realizar um teste prévio ou consultar o fabricante.

Proteja peças de alumínio e metais, pois estão sujeitas a manchas.

Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes, recomenda-se evitar o contato com o rejuntamento, protegendo-as com cera incolor para evitar manchas e facilitar a limpeza.

ATENÇÃO: Observar o tamanho da junta em relação ao tipo de rejunte e principalmente a especificação do fabricante da cerâmica. Utilizar somente rejuntas específicos para cada tipo de aplicação. Superfícies com infiltração de umidade devem ser impermeabilizadas antes do assentamento, pois podem provocar o destacamento da cerâmica e danos ao rejuntamento.

APLICAÇÃO

O produto está PRONTO PARA USO.

Ao ficar muito tempo estocado o produto pode decantar e apresentar um sobrenadante branco, que nada mais é que a resina acrílica.

Após aberta a embalagem, com o auxílio de uma espátula misture bem o produto que deve ser consumido em até 30 minutos.

Aplique o rejunte com espátula de borracha, pressionando-o com movimentos contínuos até o completo preenchimento das juntas. Para facilitar a limpeza posteriormente, evite sujar as peças cerâmicas excessivamente.

Entre 30 e 40 minutos após a aplicação remova os excessos com esponja limpa e úmida, que deve ser lavada e torcida constantemente. Para o acabamento final utilize uma esponja fina, macia e levemente umedecida, em movimentos circulares. Se necessário, repita a operação até atingir o acabamento desejado. Após 6 horas, faça a limpeza final com um pano úmido.

O tempo para limpeza e acabamento pode variar conforme as condições climáticas, temperatura e umidade do ar.

A cor final do rejunte se estabiliza após aproximadamente 5 dias.

NÃO ADICIONE ÁGUA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL AO REJUNTAMENTO.

ATENÇÃO: Variações de cor no rejuntamento poderão ocorrer devido à forma de aplicação, acabamento e limpeza do rejunte e produtos utilizados na limpeza do mesmo.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Proteja o rejuntamento por 72 horas da ação do sol e da chuva.

A liberação para o tráfego de pessoas deve ser somente após 24 horas da aplicação.

Em áreas de box de banheiro ou banheira, utilizar o chuveiro sobre o produto somente após 7 dias de aplicação.

A liberação para enchimento da piscina ou da utilização da sauna, somente após 14 dias da aplicação.

A limpeza final do ambiente deve ocorrer 14 dias após o término do rejuntamento, utilizando produtos específicos.

DADOS TÉCNICOS

Produzido de acordo com os requisitos da norma ABNT NBR 14992:2003.

COMPOSIÇÃO

REJUNTE ACRÍLICO ARGACERTA é produzido com cargas minerais, resinas acrílicas, pigmentos e aditivos químicos especiais.

ESTOCAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada, em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com até 1,5 m de altura.

VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem e com o produto em sua embalagem original e fechada.

CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e conseqüentemente ressecamento, lave com água corrente abundante.

Em contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância.

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.

IMPORTANTE

Respeite o tamanho das juntas indicado pelo fabricante da cerâmica. A utilização de juntas menores do que o especificado pelo fabricante da cerâmica, pode provocar deslocamento das cerâmicas.

Não aplique este rejunte em juntas de canto ou em juntas de movimentação.

As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais, podendo então haver pequenas diferenças entre o mostruário e o rejunte aplicado.

Após 72 horas da aplicação o rejunte não deve ser lavado ou contaminado com pó.

Nunca utilize ácido muriático para a limpeza do rejuntamento.

O rejunte não tem a responsabilidade de evitar o surgimento da marca d'água na esmaltação da cerâmica, provocada por falta de engobe na fabricação da mesma.

Problemas de umidade na base podem causar o surgimento de eflorescências sobre o rejunte. Eflorescências são cristais brancos, que se depositam sobre o rejunte

em situações que ele está sujeito ao molhamento e secagem constantes. Em muitos casos, ela está se formando nas camadas de revestimento que antecedem o rejunte. Porém, como o revestimento cerâmico possui o esmalte impermeável, a eflorescência se manifesta sobre o rejunte, pois ele possui permeabilidade.

Estas informações foram obtidas com base nas normas NBR 13.753; NBR 13.754 e NBR 13.755, que devem ser seguidas para execução da aplicação.

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.

TABELA DE CONSUMO

Consumo médio (g/m²)

Formato (cm)	Espessura (mm)	Tamanho das Juntas (mm)				
		1	2	3	4	5
2,5 x 2,5	3	452	854	1214	1537	1829
5 x 5	4	310	602	878	1139	1385
10 x 10	4	158	310	459	602	742
20 x 20	4	80	158	235	310	385
30 x 30	5	67	132	197	261	325
30 x 60	10	100	198	296	393	490
40 x 40	6	60	119	178	236	294
45 x 45	6	54	106	158	210	262
50 x 50	8	64	127	190	253	315
60 x 60	10	67	133	198	264	329
80 x 80	10	50	100	149	198	248
45 x 90	10	67	133	198	264	329
100 x 100	12	48	96	143	191	238
60 x 120	12	60	120	179	238	297
15 x 70	8	129	255	380	503	625
20 x 120	8	93	185	276	365	454
20 x 90	8	98	194	289	383	476

Fabricado por:
CNPJ: 13.785.793/0001-43
Químico Responsável
CRQ: 09300069 9ª Região

Embalado sob licença por
CNPJ: 80.973.720/0001-72
Fone/Fax: (47) 3247-0010
E-mail: rejunte@certa.ind.br
www.certa.ind.br
Indústria Brasileira