

# ARGAMASSA CONCRETO

## INDICAÇÃO

A **Argamassa para Concreto Certa** é indicada para obras de pequeno e médio porte, bem como para execução de reparos, para uso externo e interno, contendo em sua formulação areia e pedriscos lavados, secos e com grãos selecionados, que em conjunto com os aditivos proporcionam um concreto de qualidade e ótimo acabamento.

## PREPARO DA ARGAMASSA

Utilizar recipiente limpo, seco e sem rachaduras, de preferência, que não absorva água. Utilizar somente água limpa e potável. Para cada pacote de 20 kg, adicionar aproximadamente 3,04 litros de água.

É recomendável utilizar betoneira para efetuar o preparo. Caso o processo seja manual, a mistura deverá ficar homogênea e pastosa.

Utilizar a massa em até 1 hora após o preparo da mesma, e nunca adicionar água para reutilizar a massa depois de ressecada. Um dia após a aplicação do produto, molhar o mesmo com água limpa. Repetir o processo durante 7 dias.

## CONSUMO

Para obter 1 m<sup>3</sup> de concreto, são necessários 100 sacos de 20 kg de argamassa de concreto.

## VALIDADE E EMBALAGEM

A validade do produto é de 6 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem, desde que observadas as condições de estocagem.

Embalagem de 20 kg.

## ESTOCAGEM

Manter o produto sobre estrados de madeira, em lugar seco e arejado, com empilhamento máximo de 15 sacos de altura.

## COMPOSIÇÃO

Cimento, areia, pedriscos e aditivos.

## CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha para sua proteção.

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Como qualquer argamassa mantenha-a fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e conseqüente ressecamento da mesma, lave fartamente com água e aplique creme hidratante.

Em caso de ingestão ou contato com os olhos, o médico deverá ser consultado.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Resistência à tração por compressão diametral – NBR 7222.

<b>Idade</b>	<b>Tensão Média (MPa)</b>
7 dias	1,80
28 dias	2,28

Resistência à compressão axial – NBR 7215.

<b>Idade</b>	<b>Tensão Média (MPa)</b>
7 dias	13,85
28 dias	16,80

**Fabricado e Embalado sob licença por**

**CNPJ:** 80.973.720/0001-72

**Fone/Fax:** (47) 3247-0010

**E-mail:** rejunte@certa.ind.br

[www.certa.ind.br](http://www.certa.ind.br)

**Eng. Químico Responsável**

Wagner Magalhães Tarnakolski

**CRQ:** 13301883

**Indústria Brasileira**