

ARGAMASSA DE CONTRAPISO

INDICAÇÃO

A **Argamassa para Contrapiso Certa** é indicada para contrapisos, regularização de lajes, bem como para execução de reparos em contrapisos e rebaixos, para o uso externo e interno, contendo em sua formulação areia lavada, seca e com grãos selecionados, que em conjunto com os aditivos proporcionam um contrapiso de qualidade e ótimo acabamento.

PREPARO DA ARGAMASSA

Utilizar recipiente limpo, seco e sem rachaduras, de preferência, que não absorva água. Utilizar somente água limpa e potável. Para cada pacote de 20 kg, adicionar aproximadamente 3 litros de água. É recomendável utilizar betoneira para efetuar o preparo. Caso o processo seja manual, a mistura deverá ficar homogênea e pastosa.

Utilizar a massa em até 1 hora após o preparo da mesma, e nunca adicionar água para reutilizar a massa depois de ressecada. Um dia após a aplicação do produto, molhar o mesmo com água limpa. Repetir o processo durante 7 dias.

CONSUMO

Um pacote de 20 kg rende 1,0 m² de contrapiso com 1 cm de espessura.

VALIDADE E EMBALAGEM

A validade do produto é de 6 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem, desde que observadas as condições de estocagem.

Embalagem de 20 kg.

ESTOCAGEM

Manter o produto sobre estrados de madeira, em lugar seco e arejado, com empilhamento máximo de 15 sacos de altura.

COMPOSIÇÃO

Cimento, areia e aditivos.

CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha para sua proteção.

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Como qualquer argamassa mantenha-a fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e conseqüentemente ressecamento da mesma, lave fartamente com água e aplique creme hidratante.

Em caso de ingestão ou contato com os olhos, o médico deverá ser consultado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Resistência à tração por compressão diametral – NBR 7222.

Idade	Tensão Média (MPa)
7 dias	1,95
28 dias	2,15

Resistência à compressão axial – NBR 7215.

Idade	Tensão Média (MPa)
7 dias	12,30
28 dias	14,30

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone/Fax: (47) 3247-0010

E-mail: rejunte@certa.ind.br

www.certa.ind.br

Eng. Químico Responsável

Wagner Magalhães Tarnakolski

CRQ: 13301883

Indústria Brasileira