

# IMPERMEABILIZANTE RÍGIDO

## INDICAÇÕES:

**ArgaCerta Impermeabilizante Rígido** é um impermeabilizante cimentício semi-flexível indicado para impermeabilizações de locais sem movimentações estruturais, sem rachaduras ou trincas, apresentando excelente resistência a pressões negativas e positivas. Indicações de uso:

- Reservatórios de água privativos;
- Contrapiso sujeitos à presença de umidade do solo;
- Poços de elevador;
- Baldrame, alicerces e fundações;
- Paredes de subsolos e tuneis;
- Muros de arrimo;
- Fontes e floreiras;
- Paredes sujeitas à umidade.

## BASES INDICADAS PARA APLICAÇÃO:

- Emboço e contrapiso curados há pelo menos 14 dias;
- Bases de concreto curadas há mais de 28 dias;
- Alvenarias com mais de 14 dias de blocos vazados de concreto, ou de concreto celular.

## NÃO INDICADA PARA:

- Como material de acabamento e em áreas expostas em pisos com tráfego de pessoas ou veículos. Nesses casos a aplicação deve ser revestida (cerâmicas, contrapiso, etc.);
- Locais com movimentações estruturais;
- Bases com fissuras ou trincas ativas.

## PREPARO DA BASE

A superfície deve estar seca, firme, isenta de poeira, gordura, óleo, restos de tinta, eflorescências, calfinados e mantas asfálticas.

Remover todas as partes apodrecidas e danificadas pela umidade.

Lave bem a superfície em que será impermeabilizada, até eliminar todas as sujeiras, limos, fungos e quaisquer outros resíduos.

Verificar possíveis retrações e fissuras e fazer o tratamento das mesmas abrindo com talhadeira e preenchendo com argamassa de cimento e areia.

Peças de alumínio devem ser protegidas, pois ao entrar em contato com o impermeabilizante podem manchar.

Caimentos para ralos já devem estar previstos no contrapiso.

Lixar superfícies de concretos lisos.

Molhar bem a base antes da aplicação, mas sem deixar água empoçada.

## PREPARO DO IMPERMEABILIZANTE

Em um recipiente limpo, sem vazamentos, protegido do sol, vento e chuva, misture 1 pacote de **ArgaCerta Impermeabilizante Rígido** com a quantidade de água indicada na etiqueta da embalagem. Adicione a água lentamente, misturando energicamente para impedir a formação de grumos ou torrões. Continue misturando até que o impermeabilizante apresente um aspecto pastoso e homogêneo.

Concluída a mistura, **DEIXE DESCANSAR POR 10 MINUTOS**. Após o descanso, reamassar novamente antes da aplicação.

Prepare somente a quantidade a ser utilizada por um período máximo de uma hora. (Este período poderá ser reduzido com a elevação da temperatura).

Como alternativa a mistura manual, utilize o processo de mistura mecânica, com hélice acoplada em furadeira, que facilita o processo de mistura.

Durante este período de uma hora não adicione mais água ou outro produto, apenas reamassar antes da aplicação. Descartar o produto que não foi utilizado após uma hora do preparo.

## APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE

Aplicar o produto com o auxílio de uma broxa, trincha ou vassoura de cerda macia.

Aplique o produto de forma que não fiquem vazios, bolhas ou falhas e com espessura de aproximadamente 1,5 mm por demão.

Aplique 3 ou 4 demãos, faça a aplicação de cada demão de forma cruzada em relação à anterior.

Aguarde entre 4 e 6 horas para aplicar uma nova demão.

## LIMPEZA

Em caixas d'água e em reservatórios faça a limpeza da impermeabilização antes de encher com água.

## LIBERAÇÃO

Em dias quentes, molhar o produto constantemente durante 3 dias após a aplicação.

Não utilize o produto se a temperatura ambiente não estiver entre 5°C e 40°C.

Aguardar no mínimo 72 horas para revestir, cobrir ou aterrar a aplicação.

## DADOS TÉCNICOS

Impermeabilizante rígido.

**Rendimento:** 1kg / m<sup>2</sup> / demão

**Composição:** Cimento portland, cargas minerais, agentes hidrofugantes e aditivos químicos não tóxicos.

**Cor:** Cinza

## VALIDADE, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com 1,50m de altura.

Embalagem de 18 kg e 5 kg.

## CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção.

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante.

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.

## IMPORTANTE

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.

**Fabricado e Embalado sob licença por**

**CNPJ:** 80.973.720/0001-72

**Fone/Fax:** (47) 3247-0010

**E-mail:** rejunte@certa.ind.br

[www.certa.ind.br](http://www.certa.ind.br)

**Eng. Químico Responsável**

Wagner Magalhães Tarnakolski

**CRQ:** 13301883

**Indústria Brasileira**