

REJUNTE PREMIUM

DESCRIÇÃO:

Argacerta Rejunte Colorido Premium é uma argamassa de rejuntamento bicomponente, Tipo II, de fácil aplicação, indicada para juntas de 1mm à 3mm, que proporciona excelente acabamento no rejuntamento de porcelanatos, mármore, granitos, cerâmicas normais e retificadas, podendo ser utilizada em áreas internas, áreas externas, piscinas e saunas. Por não conter areia em sua formulação, apresenta um acabamento perfeito em 10 cores firmes e modernas.

INDICAÇÕES DE USO:

- Áreas internas e externas;
- Juntas de 1 à 3mm;
- Piscinas, saunas;
- Porcelanatos.

NÃO INDICADO PARA:

- Juntas maiores que 3mm;
- Locais sujeitos ao ataque químico.

PREPARO DAS JUNTAS

Utilize o tamanho das juntas indicado pelo fabricante da cerâmica.

Juntas de movimentação/dilatação e de dessolidarização devem estar previstas.

Inicie o rejuntamento após o prazo de liberação da argamassa colante, normalmente 72 horas.

As juntas devem estar isentas de pó, óleos e gorduras ou qualquer outro tipo de material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejunte, inclusive argamassa colante.

Cerâmicas com apliques ou detalhes de pintura, deve-se realizar um teste prévio ou consultar o fabricante.

Proteja peças de alumínio, pois estão sujeitas a manchas.

ATENÇÃO: Verifique se a base está impermeabilizada, pois a presença de umidade pode causar o surgimento de manchas e depósitos esbranquiçados de sais (conhecidos como eflorescência) sobre a superfície do rejunte. Em rejuntas escuras esses depósitos são percebidos mais facilmente.

PREPARO DO PRODUTO

Cada kit é composto por dois pares, cada par possui um pote plástico com emulsão líquida e um pacote com cargas minerais em pó.

Agite vigorosamente o pote plástico para misturar a emulsão líquida.

Abra o pote e adicione todo o pó do pacote sobre o líquido do pote plástico. Com o auxílio de uma espátula faça a mistura dos dois componentes até a massa ficar homogênea.

Após o preparo, utilize a massa até o prazo máximo de 1 hora e nunca adicione água ou qualquer outro produto na mistura. Descartar o produto que não foi utilizado após uma hora do preparo.

APLICAÇÃO

Aplique o rejunte com espátula de borracha que acompanha o produto, pressionando-o com movimentos contínuos até o completo preenchimento das juntas.

Entre 15 e 45 minutos após a aplicação remova os excessos com esponja limpa e úmida, que deve ser lavada e torcida constantemente.

Para o acabamento final utilize uma esponja fina, macia e levemente umedecida ou frisador de plástico.

O tempo para limpeza e acabamento pode variar conforme as condições climáticas, temperatura e umidade do ar.

ATENÇÃO: Variações de cor no rejuntamento poderão ocorrer devido à forma de aplicação, acabamento e limpeza do rejunte, absorção de água pela cerâmica e produtos utilizados na limpeza do mesmo.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Proteja o rejuntamento por 72 horas da ação do sol e da chuva e não caminhe sobre o mesmo.

A limpeza final deve ocorrer 7 dias após o término do rejuntamento, utilizando produtos específicos.

A limpeza cotidiana deve ser iniciada 14 dias após o término do rejuntamento.

DADOS TÉCNICOS

Argamassa de rejuntamento Tipo II, classificada conforme os requisitos da norma ABNT NBR 14.992.

Tamanho mínimo da junta: 1mm

Tamanho máximo da junta: 3mm

COMPOSIÇÃO

ARGACERTA REJUNTE COLORIDO PREMIUM é produzido com cimento portland, agregados minerais selecionados, pigmentos inorgânicos, emulsão polimérica e aditivos químicos especiais não tóxicos.

ESTOCAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada, em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com até 1,5 m de altura.

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção.

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante.

Em contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância.

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.

IMPORTANTE

Respeite o tamanho das juntas indicado pelo fabricante da cerâmica. A utilização de juntas menores do que o especificado pelo fabricante da cerâmica, pode provocar descolamento das cerâmicas.

Não aplique este rejunte em juntas de canto ou em juntas de movimentação.

Este produto não é indicado para aplicações em juntas superiores a 3mm. Para estas aplicações utilize **ARGACERTA REJUNTE COLORIDO PLUS**.

As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais, podendo ocorrer pequenas diferenças entre o mostruário e o rejunte aplicado.

Após 72 horas da aplicação o rejunte não deve ser lavado ou contaminado com pó.

Nunca utilize ácido muriático para a limpeza do rejuntamento.

Em piscinas, proteja a área a ser assentada e rejuntada da ação do sol, da chuva e do vento.

Coloque água na piscina somente 15 dias após o término do rejuntamento.

Superfícies com infiltração de umidade devem ser tratadas antes do assentamento, caso contrário pode ocorrer o deslocamento da cerâmica e danos ao rejunte.

O rejunte não tem a responsabilidade de evitar o surgimento da marca d'água na esmaltação da cerâmica, provocada por falta de engobe na fabricação da mesma.

Problemas de umidade na base podem causar o surgimento de eflorescências sobre o rejunte. Eflorescências são cristais brancos, que se depositam sobre o rejunte em situações que ele está sujeito ao molhamento e secagem constantes. Em muitos casos, ela está se formando nas camadas de revestimento que antecedem o rejunte. Porém, como o revestimento cerâmico possui o esmalte impermeável, a eflorescência se manifesta sobre o rejunte, pois ele possui permeabilidade.

Estas informações foram obtidas com base nas normas NBR 13.753; NBR 13.754 e NBR 13.755, que devem ser seguidas para execução da aplicação do revestimento cerâmico.

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone/Fax: (47) 3247-0010

E-mail: rejunte@certa.ind.br

www.certa.ind.br

Eng. Químico Responsável

Wagner Magalhães Tarnakolski

CRQ: 13301883

Indústria Brasileira