

# CHAPISCO ROLADO / DESEMPENADO

## DESCRIÇÃO

O A argamassa para Chapisco ArgaCerta é indicada para formar uma ponte de aderência sobre as superfícies de alvenaria preparando-as para receber argamassa de revestimento.

## BASES INDICADAS PARA APLICAÇÃO:

- Superfícies de concreto;
- Vigas, pilares, lajes e paredes;
- Pré-moldados ou pré-fabricados;
- Alvenarias com blocos cerâmicos ou de concreto.

## AMBIENTES INDICADOS:

- Ambiente interno;
- Ambiente externo.

## NÃO INDICADA PARA:

- Bases de Metal;
- Bases de Madeira;
- Bases pintadas ou impermeabilizadas com impermeabilizantes que não sejam a base de cimento;
- Bases com presença de desmoldante.

## PREPARO DA BASE

O concreto deve estar curado por mais de 28 dias.

A superfície deve estar curada, firme, isenta de poeira, gordura, óleo, restos de tinta ou resíduos.

Para evitar ressecamento precoce da argamassa, deve-se umedecer a base.

Superfícies de concreto que foram executadas com o uso de formas e desmoldante devem ser lixadas e limpas previamente.

Peças de alumínio devem ser protegidas, pois ao entrar em contato com a argamassa podem manchar.

Para a garantia da hidratação do cimento, é necessário umedecer a argamassa de chapisco após a primeira hora de aplicação.

## PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, sem vazamentos, protegido do sol, vento e chuva, adicione 1 pacote de **Chapisco** com aproximadamente 3 litros de água.

Após adicionar a água, misture manualmente ou, como alternativa a mistura manual, utilize o processo de mistura mecânica (furadeira com uma haste metálica fixada), que facilita o processo de mistura.

Concluída a mistura, o produto estará pronto para aplicação.

Prepare somente a quantidade a ser utilizada por um período máximo de duas horas. Descartar o produto que não for utilizado após esse tempo.

## APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

A argamassa para Chapisco poderá ser aplicada de forma rolada com rolo de textura, ou aplicada de forma desempenada com o auxílio de uma desempenadeira dentada.

Para aplicação com rolo de textura recomenda-se umedecer o rolo antes da aplicação. No recipiente onde foi preparada a argamassa, mergulhe o rolo e retire o excesso. Aplique a argamassa sobre a base com movimentos de vaivém, de baixo para cima, preenchendo e cobrindo uniformemente a base.

Para aplicação com desempenadeira, espalhe a argamassa sobre a superfície formando os cordões.

Para área externa a espessura deverá ser de no mínimo 3 mm e o acabamento será “enrugado”. Áreas expostas à condições climáticas (vento, sol e etc.), devem ser umedecidas uma hora após a aplicação para garantia de hidratação do cimento contido na argamassa.

A aplicação do revestimento sobre o chapisco deve ser após 4 horas em gesso ou argamassa de gesso e após 24 horas em argamassas a base de cimento e cal. O revestimento deve ser realizado no máximo em até 28 dias.

## DADOS TÉCNICOS

Chapisco Rolado.

**Rendimento bases lisas (concreto):** ± 1,2 kg/m<sup>2</sup>;

**Rendimento bases de alvenaria:** ± 1,4 kg/m<sup>2</sup>;

**Composição:** Cimento portland, agregados minerais, polímeros e aditivos químicos não tóxicos.

## VALIDADE, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

8 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com 1,50m de altura, em embalagem original e fechada.

Embalagem de 20 kg.

## **CUIDADOS**

Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção.

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante.

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.

## **IMPORTANTE**

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.

**Fabricado e Embalado sob licença por**

**CNPJ:** 80.973.720/0001-72

**Fone/Fax:** (47) 3247-0010

**E-mail:** rejunte@certa.ind.br

www.certa.ind.br

**Eng. Químico Responsável**

Wagner Magalhães Tarnakolski

**CRQ:** 13301883

**Indústria Brasileira**