

GRAUTE

DESCRIÇÃO

O **Graute ArgaCerta** é um concreto de alta fluidez com elevada resistência a compressão já nas primeiras idades.

INDICAÇÃO

- Preenchimento de blocos vazados em alvenaria estrutural;
- Reparos de pisos industriais;
- Chumbamentos;
- Reforços estruturais;
- Preenchimento de falhas em peças de concreto e em concretagens.

PREPARO DA BASE

A superfície deve estar firme, isenta de poeira, gordura, óleo, restos de tinta e eflorescências. Remover a nata de cimento. A base deve ser previamente umedecida, mas sem deixar água empoeçada.

PREPARO DO GRAUTE

- O **Graute ArgaCerta** deve ser preparado preferencialmente em betoneira.
- Para cada pacote de Graute adicione a quantidade de água impressa na embalagem.
- Quanto maior a quantidade de água adicionada, menor será a resistência final do Graute ArgaCerta.
- Para preparo em betoneira adicione inicialmente 2/3 da água e o Graute. Deixe bater por 2 à 3 minutos e adicione o restante da água, deixando bater por mais 2 à 3 minutos.

APLICAÇÃO

Faça a aplicação do produto em até 30 minutos do término do preparo. Após este período de 30 minutos o Graute ArgaCerta começa a perder sua fluidez.

CURA

Realizar cura úmida durante 3 dias após a aplicação ou aplicar cura química.

DADOS TÉCNICOS

Microconcreto fluído.

Resistência à compressão:

- **1 dia:** 20 MPa;
- **3 dias:** 40 MPa;
- **28 dias:** 50 MPa.

CONSUMO

2000 kg/m³.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, cargas minerais beneficiadas e aditivos químicos não tóxicos.

VALIDADE, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com 1,50 m de altura, aproximadamente 15 pacotes.

Embalagem de 20kg.

CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção.

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante.

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.

IMPORTANTE

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone/Fax: (47) 3247-0010

E-mail: rejunte@certa.ind.br

www.certa.ind.br

Responsável Técnico: Wagner Magalhães Tarnakolski

Eng. Químico - CRQ: 13301883

Indústria Brasileira