

REJUNTE ULTRAFINO

DESCRIÇÃO:

Argacerta Rejunte Colorido Ultrafino é uma argamassa de rejuntamento Tipo II, de fácil aplicação, indicada para juntas ultrafinas, de 1mm à 4mm, que proporciona excelente acabamento no rejuntamento de porcelanatos, mármore, granitos, cerâmicas normais e retificadas, podendo ser utilizada em áreas internas, áreas externas, piscinas e saunas. Por não conter areia em sua formulação, apresenta um acabamento perfeito em 10 cores firmes e modernas.

INDICAÇÕES DE USO:

- Áreas internas e externas;
- Fachadas;
- Juntas de 1 à 4mm;
- Piscinas e saunas;
- Porcelanatos;
- Pastilhas de vidro e porcelana;
- Cerâmicas tipo Quarter.

NÃO INDICADO PARA:

- Juntas maiores que 4mm;
- Locais sujeitos ao ataque químico.

PREPARO DAS JUNTAS

Utilize o tamanho das juntas indicado pelo fabricante da cerâmica.

Juntas de movimentação/dilatação e de dessolidarização devem estar previstas.

Inicie o rejuntamento após o prazo de liberação da argamassa colante, normalmente 72 horas.

As juntas devem estar isentas de pó, óleos e gorduras ou qualquer outro tipo de material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejunte, inclusive argamassa colante.

Cerâmicas com apliques ou detalhes de pintura, deve-se realizar um teste prévio ou consultar o fabricante.

Proteja peças de alumínio, pois estão sujeitas a manchas.

ATENÇÃO: Verifique se a base está impermeabilizada, pois a presença de umidade pode causar o surgimento de manchas e depósitos esbranquiçados de sais

(conhecidos como eflorescência) sobre a superfície do rejunte. Em rejuntas escuras esses depósitos são percebidos mais facilmente.

PREPARO DO PRODUTO

Prepare o rejunte em recipiente de metal ou de plástico estanque, limpo, sem vazamento, protegido do sol, chuva e vento. Misture 1 kg de REJUNTE ULTRAFINO com aproximadamente 300 ml de água, (adicione 150 ml de água para cada 500 g de pó). Adicione a água lentamente, misturando energeticamente para impedir a formação de grumos ou torrões. Continue misturando até que o rejunte apresente um aspecto pastoso, homogêneo e firme.

Concluída a mistura, **DEIXE DESCANSAR POR 10 MINUTOS**. Após o descanso, reamassar novamente antes da aplicação.

Prepare somente a quantidade a ser utilizada por um período máximo de duas horas. (Esse período poderá ser reduzido com elevação da temperatura).

Como alternativa a mistura manual, utilize o processo de mistura mecânica, que facilita o processo de mistura.

Durante este período de duas horas não adicione mais água ou qualquer outro produto, apenas reamassar antes da aplicação. Descartar o produto que não foi utilizado após duas horas do preparo.

ATENÇÃO: O excesso ou a falta de água no momento da mistura pode causar o esfarelamento e/ou o aparecimento de manchas no rejuntamento. Utilize sempre a quantidade de água indicada.

APLICAÇÃO

Aplique o rejunte com espátula de borracha, pressionando-o com movimentos contínuos até o completo preenchimento das juntas.

Entre 15 e 45 minutos após a aplicação remova os excessos com esponja limpa e úmida, que deve ser lavada e torcida constantemente.

Para o acabamento final utilize uma esponja fina, macia e levemente umedecida ou frisador de plástico.

O tempo para limpeza e acabamento pode variar conforme as condições climáticas, temperatura e umidade do ar.

ATENÇÃO: Variações de cor no rejuntamento poderão ocorrer devido à forma de aplicação, acabamento e limpeza do rejunte, quantidade de água na mistura, absorção de água pela cerâmica e produtos utilizados na limpeza do mesmo.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Proteja o rejuntamento por 72 horas da ação do sol e da chuva e não caminhe sobre o mesmo.

A limpeza final deve ocorrer 7 dias após o término do rejuntamento, utilizando produtos específicos.

A limpeza cotidiana deve ser iniciada 14 dias após o término do rejuntamento.

DADOS TÉCNICOS

Produzido de acordo com os requisitos da norma ABNT NBR 14.992.

Tamanho mínimo da junta: 1mm

Tamanho máximo da junta: 4mm

COMPOSIÇÃO

ARGACERTA REJUNTE COLORIDO ULTRAFINO é produzido com cimento, agregados minerais selecionados, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos especiais não tóxicos.

ESTOCAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada, em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com até 1,5 m de altura.

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e conseqüentemente ressecamento, lave com água corrente abundante.

Em contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância.

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.

IMPORTANTE

Respeite o tamanho das juntas indicado pelo fabricante da cerâmica. A utilização de juntas menores do que o especificado pelo fabricante da cerâmica, pode provocar deslocamento das cerâmicas.

Não aplique este rejunte em juntas de canto ou em juntas de movimentação.

Este produto não é indicado para aplicações em juntas superiores a 4mm. Para estas aplicações utilize **ARGACERTA REJUNTE COLORIDO PLUS**.

As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais, podendo então haver pequenas diferenças entre o mostruário e o rejunte aplicado.

Após 72 horas da aplicação o rejunte não deve ser lavado ou contaminado com pó.

Nunca utilize ácido muriático para a limpeza do rejuntamento.

Em piscinas, proteja a área a ser assentada e rejuntada da ação do sol, da chuva e do vento.

Coloque água na piscina somente 15 dias após o término do rejuntamento.

Superfícies com infiltração de umidade devem ser tratadas antes do assentamento, caso contrário pode ocorrer o deslocamento da cerâmica e danos ao rejunte.

O rejunte não tem a responsabilidade de evitar o surgimento da marca d'água na esmaltação da cerâmica, provocada por falta de engobe na fabricação da mesma.

Problemas de umidade na base podem causar o surgimento de eflorescências sobre o rejunte. Eflorescências são cristais brancos, que se depositam sobre o rejunte em situações que ele está sujeito ao molhamento e secagem constantes. Em muitos casos, ela está se formando nas camadas de revestimento que antecedem o rejunte. Porém, como o revestimento cerâmico possui o esmalte impermeável, a eflorescência se manifesta sobre o rejunte, pois ele possui permeabilidade.

Estas informações foram obtidas com base nas normas NBR 13.753; NBR 13.754 e NBR 13.755, que devem ser seguidas para execução da aplicação.

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.

TABELA DE CONSUMO

Cerâmica	Tamanho das juntas (mm)			
	1	2	3	4
7,5 x 7,5	290	570	850	1140
10 x 10	280	560	840	1120
15 x 15	200	400	600	800
15 x 30	150	300	460	600
20 x 20	145	290	430	570
20 x 40	130	260	390	520
30 x 30	110	215	320	430
40 x 40	85	170	260	340
50 x 50	75	150	230	300
60 x 60	65	130	200	260
60 x 120	50	100	150	200

Cálculo estimado de gramas por metro quadrado.

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone/Fax: (47) 3247-0010

E-mail: rejunte@certa.ind.br

www.certa.ind.br

Eng. Químico Responsável

Wagner Magalhães Tarnakolski

CRQ: 13301883

Indústria Brasileira